

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION SATINÉE (ESTATE EGGSHELL)



Présentation : En bidons de 0,75 litres, 2,5 litres et 5 litres dans toutes les couleurs de Farrow & Ball et dans toute autre couleur spécifiée (voir la fiche d'informations séparée sur l'assortiment des couleurs). Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.

Formulation : Peinture en phase aqueuse à base de résines alkydes et à teneur réduite en solvants

Utilisation : Une finition résistante, à faible brillance, idéale pour une utilisation sur boiseries intérieures. Une surface facile à entretenir, résistante et lavable. Ce fini permet à la surface d'être facilement nettoyée et convient aussi aux meubles et aux radiateurs.

Degré de brillance : 20%

Préparation de la surface : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. Comblez toutes les fissures, trous et joints ouverts à l'aide d'un enduit flexible autorisé sauf dans des conditions d'extrême humidité ou chaleur. Les zones rebouchées nécessiteront un entretien plus poussé. Neutralisez après utilisation de décapants caustiques. Si nécessaire, utilisez l'Apprêt anti-taches de Farrow & Ball sur les bois nouveaux ou résineux.

Surfaces neuves en bois – appliquez une couche (diluée dans 20% d'eau) d'Apprêt et sous-couche pour boiseries intérieures de Farrow & Ball suivie d'une autre couche non diluée.

Surfaces en bois déjà peintes – poncez les parties où la peinture ancienne est écaillée ou forme des cloques, polissez bien pour obtenir un bon adent et appliquez une couche d'apprêt et sous-couche pour boiseries intérieures de Farrow & Ball.

Surfaces en métal – appliquez une couche d'Apprêt pour métal de Farrow & Ball suivie de deux couches d'Émulsion satinée de Farrow & Ball.

Surfaces non saines – n'accepteront peut-être pas d'autres couches de peinture, en cas de doute, consultez un professionnel.

Application : Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la surface a été convenablement préparée, appliquez deux couches au pinceau, en laissant sécher suffisamment longtemps entre les couches. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.

Pistolage sans air – De bons résultats peuvent être obtenus en réglant l'angle de la buse du pistolet sur 18 mil 65° et en utilisant une pression comprise entre 2400 et 2700 psi – voir la fiche distincte sur l'application au pistolet pour plus d'informations.

Lavabilité : Entièrement lavable et essuyable.

Couverture : Jusqu'à 60 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre.

Temps de séchage : **Sec au toucher en 1 heure, deuxième couche au minimum après 4 heures selon les conditions, mais assurez-vous que la surface est complètement dure avant de fermer les portes et fenêtres que vous venez de peindre.**

Diluants : Eau, uniquement si nécessaire.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION SATINÉE (ESTATE EGGSHELL)



Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement :	2010 max. limite autorisée en grammes par litre	300 g/l
	CATÉGORIE	d
	Teneur réelle en COV en g/l :	5g/l
	Teneur en COV p/p:	0.369%
	Classification	Faible

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 2 – Janvier 2009