

INFORMATIONS PRODUIT

DÉTREMPE DOUCE 

SOFT DISTEMPER 



- Présentation :** En bidons de 5 litres dans les numéros de couleur de Farrow & Ball suivants : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 27, 32, 37, 58, 59, 67, 68, 71, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 239, 241, 242, 245, 249, 250, 252, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Les couleurs spécifiées par les clients sont également disponibles (voir la fiche d'information séparée sur l'échantillonnage des couleurs). Disponible directement à l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.
- Formulation :** Une dispersion aqueuse de pigments minéraux dans un liant de colles de cellulose et des résines naturelles dispersées dans l'eau.
- Utilisation :** Convient aux plafonds intérieurs et surtout au plâtrage d'art où sa mollesse au toucher permet de l'enlever facilement ce qui permet à son tour de ne pas endommager des détails précieux quand on tente de désobstruer. Convient à une application sur des plâtres nus, émulsions, détrempe à la caséine ou détrempe douce en utilisant un diluant suivant les instructions. Toutefois, seule la détrempe douce peut être appliquée sur une Detrempe Douce.
- Degré de brillance :** 1.5%
- Préparation de la surface :** N'exige pas de sous-couche. Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de tout autre contaminant.
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquez au pinceau (ou pulvériser les surfaces plâtrées fragiles ou les surfaces irrégulières). Le produit est instable s'il est appliqué en couche trop épaisse et il ne doit pas être appliqué au rouleau. Il devrait être dilué selon la porosité de la surface sur laquelle il est appliqué. Lorsque vous utilisez plus d'un bidon de la même couleur, mélangez-les avant utilisation. Du fait de la nature traditionnelle de cette détrempe, les raccords devraient être évités.
- Lavabilité :** Ce produit n'est ni lavable ni essuyable.
- Couverture :** Jusqu'à 65 mètres carrés pour 5 litres selon l'épaisseur de la peinture et la porosité de la surface. Une couche suffira souvent pour obtenir un bonne finition.
- Temps de séchage :** Surface sèche en 1-2 heures. Dure le lendemain.
- Diluants :** Eau. Telle que fournie, la détrempe exige l'ajout de jusqu'à 10% d'eau. Cela peut être augmenté pour améliorer l'écoulement et l'homogénéité, mais, à plus de 10%, la force du liant commencera à diminuer. Quand le produit est appliqué sur des surfaces de plâtre nu, une dilution avec au moins 10% de diluant est recommandée. Mélangez toujours les détrempes avant de diluer.
- Conservation :** Ce produit n'est pas inflammable. Il doit toujours être protégé contre le gel et conservé dans un endroit sec et frais, entre 5 et 20°C. Un dépôt se formera si on laisse le produit reposer. Mélangez pour récupérer la consistance initiale. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

INFORMATIONS PRODUIT

DÉTREMPE DOUCE 

SOFT DISTEMPER 



Santé et sécurité :

Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement :

2010 max. limite autorisée en grammes par litre 30g/l

CATÉGORIE a

Teneur réelle en COV en g/l : 0.05g/l

Teneur en COV p/p: 0.03%

Classification Minimale

Déni de responsabilité :

couleur

Consistance de la

Detrempe Douce :

Une détrempe fabriquée de façon traditionnelle et utilisant des pigments traditionnels présentera inévitablement quelques petites variations de couleur. La couleur changera également selon la surface sur laquelle elle est appliquée en effet, différents degrés de porosité donneront différentes couleurs et tonalités. Veuillez effectuer un test sur une petite surface avant de continuer.

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 5 janvier 2009