

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION SATINÉE POUR EXTÉRIEUR



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation : En bidons de 750ml et de 2,5 litres, dans toutes les couleurs Farrow & Ball. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation : Polyvalente et durable, cette peinture satinée en phase aqueuse et à faible odeur a de bonnes propriétés d'étanchéité tout en laissant le bois respirer. Pour utilisation extérieure sur les bois tendres et durs, y compris les portes, les encadrements de fenêtre, les bardages et les planches de rive. Convient également à une utilisation sur pierre, brique ou surfaces métalliques.

Préparation : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Comblez les fissures, trous et joints ouverts avec un enduit pour extérieur adéquat.

Dans les environnements propices au développement champignons responsables de la pourriture du bois, traitez avec un produit de préservation du bois avant d'appliquer l'apprêt. La réparation des surfaces nécessite une plus grande maintenance. Neutralisez lorsqu'un décapant caustique a été utilisé.

Surfaces extérieures en bois nu – si nécessaire, utilisez l'Apprêt anti-taches de Farrow & Ball pour faire des raccords sur les bois nouveaux ou résineux. Appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour extérieur de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'émulsion satinée pour extérieur de Farrow & Ball.

Surfaces extérieures en bois déjà peintes – poncez les parties où la peinture est écaillée ou forme des cloques, afin d'obtenir un bon adent. Appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour extérieur de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches d'émulsion satinée pour extérieur de Farrow & Ball. Lors de l'application d'une couleur foncée sur une couleur pale, il faut enlever autant de la couche précédente que possible pour un fini durable.

Surfaces en métal ferreux – les surfaces en métal neuves et déjà peintes doivent être dégraissées à fond. Poncez toute peinture fragilisée et toute trace de rouille jusqu'au métal nu. Appliquez deux couches d'Apprêt pour métal de Farrow & Ball. Appliquez ensuite avec deux couches d'émulsion satinée pour extérieur de Farrow & Ball.

Surfaces galvanisées – traitez avec un apprêt d'attaque ou une solution de mordant en prenant soin de suivre les instructions du fabricant ainsi que les conseils en matière de santé et de sécurité. Nettoyez à l'aide d'un détergent une fois sec. Appliquez ensuite deux couches d'émulsion satinée pour extérieur de Farrow & Ball ou de Laque Brillante (Full Gloss) Farrow & Ball.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR



INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION SATINÉE POUR EXTÉRIEUR



Considérations : Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.

Évitez d'appliquer la peinture à la lumière directe du soleil.

La réparation des surfaces nécessite une plus grande maintenance.

Neutralisez lorsqu'un décapant caustique a été utilisé.

Application : Veuillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation. Mélangez soigneusement avant utilisation.

Une fois que la préparation de la surface décrite ci-dessus est réalisée, appliquez deux couches.

Nettoyage : Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité : Lavable et essuyable

Formulation : Dérivée d'une résine 100% acrylique, contenant un biocide à large spectre pour protéger les surfaces contre les contaminations par les algues et les champignons.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement :	Teneur réelle en COV en g/l	5 g/l
	Teneur en COV p/p :	0.37%
	Classification :	Minime
	2010 limite maximale autorisée en grammes par litre	130 g/l
	CATÉGORIE	d

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION SATINÉE POUR EXTÉRIEUR



Couverture	Temps de séchage	Délai d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 32 m ² pour 2,5 litres.	Surface sèche en 1 à 2 heures. Les couleurs plus foncées peuvent prendre plus longtemps pour sécher. Durci le lendemain.	4 heures en fonction des conditions Assurez-vous que la surface est complètement dure avant de fermer les fenêtres et portes fraîchement peintes.	20%

Perméabilité à la vapeur d'eau : 80,3 grammes/m ² /24 h, mesuré sur deux couches.	Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du substrat à travers la couche de peinture, mesuré sur une période de 24 heures.
---	---

Numéro 2 janvier 2010

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR